

# Technisches Datenblatt

## technical data sheet


## Kaschierverbund / laminated film

### WENTOPLEX® Pure Px/Cpaf 16/40, 16/50

#### Aufbau / structure

- 16 µm OPP
- 40, 50 µm cPP, peelbar mit AF / peelable with AF

#### Schichtaufbau / layer composition



#### Eigenschaften / properties

- Hochbarriereverbund
- Sehr gute Peeleigenschaften
- Gute Antifog-Eigenschaften
- Einsatz als Hochbarriere-Deckelfolie
- Konterdruck mit bis zu 10 Farben optional
- Verbund basiert nur auf PP für besseres Recycling
- Geeignet für das Verpacken von fetthaltigen Lebensmitteln

		Einheit / unit			Norm
<b>Gesamtdicke</b> total thickness		µm	56	66	+/- 10%
<b>Breite</b> width		mm	Gemäß Auftrag as ordered		+/- 2mm
<b>Flächengewicht</b> unit weight		g/m <sup>2</sup>	51,0	60,1	+/- 10% DIN 53352
<b>Ergiebigkeit</b> yield		m <sup>2</sup> /kg	19,6	16,6	+/- 10%
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b> water vapour transmission rate	23 °C 85 % RH	g / m <sup>2</sup> 24h	≤ 1		DIN 53380
<b>Sauerstoffdurchlässigkeit</b> oxygen transmission rate	23 °C 55 % RH	ccm / m <sup>2</sup> 24h atm	≤ 2,5		DIN 53122
<b>Lagerbedingungen</b> storage conditions	<b>Temperatur</b> temperature	°C	15 – 25		
	<b>Luftfeuchtigkeit</b> air humidity	%	50		
Storage in high humidity or under high temperatures is to be avoided. Reels stored at low temperatures are to be climatized in the processing room for a period of at least 24 hours.					

#### Lebensmittelrecht / food approvals

Die Rohstoffe erfüllen die Anforderungen der EU Verordnung 10/2011 und der BfR Empfehlung

The raw material comply with the EU Regulation 10/2011 and with the BfR Recommendation

Die Angaben auf diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

The information submitted in this specifications is based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application, these data do not relieve processors from the responsibility of carrying out their own tests and experiments; neither so they imply any legally binding assurance of certain properties ore of suitability for a specific purpose. It is the responsibility of those to whom we supply our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.